



UZIN MAGIC OIL 2K – dvikomponentė alyva

Alyvos ir vaško kombinacija natūralaus sėmenų aliejaus ir vaško pagrindu, kietėjanti sumaišius su kietikliu B.

PANAUDOJIMAS:

Šlifuočioms ir intensyviai eksploatuojamoms medinėms grindlentėms bei parketui.
Pramoniniam intensyviai eksploatuojamam parketui.
Intensyviai eksploatuojamoms medinėms trinkelėms.
Natūralaus kamščio grindims
Šlifuočiai trisluoksnei arba dvisluoksnei parketlentei.
Tinkama naudoti šildomoms grindims.

PRIVALUMAI/SAVYBĖS

Alyvos- vaško kombinacijos dėka medienos paviršiaus poros lieka atviros, mediena kvėpuoja. Nuo vaško priedų paviršius tampa tolygiai aksominis ir matinis. Magic oil priedo kietiklio dėka alyva greitai džiūsta ir dėl to tinka naudoti labai intensyviai eksploatuojamose patalpose (restoranuose, viešbučiuose, biuruose, parduotuvėse ir kt.). Grindys gali būti eksploatuojamos pilna apkrova iš karto kitą dieną po alyvavimo. Didelio Magic Oil tankio dėka grindų paviršius tampa optimaliai atsparus nešvarumams ir tuo pranašesnis už lakuotą arba alyvuotą vienkomentėmis alyvomis. Tokių grindų nereikia taip intensyviai prižiūrėti, kaip alyvuotų vienkomentėmis alyvomis. Prižiūra prilygsta lakuotų grindų priežiūrai.

*Nesudėtingas naudojimas.

*Alyvavimui naudojama metalinė mentė, kuria paprastai lakuojamos grindys.

*Paryškina medinių grindų spalvą ir struktūrą.

*Atsparumas populiarių buitinių cheminių ploviklių poveikiui.

*Kietųjų dalelių kiekis 98%.

*GISCODE Ö20.

Techniniai duomenys

Pakuotė	skardinė talpa
Pakuotės dydis	2,5+0,25 l.
Galiojimo laikas	12 mėnesių
Spalva	rusvai violetinė
Tirpiklių kiekis	apie 2%
Išėiga 1 sluoksniui	25 – 50 ml/m ² (esant 20°C)
Temperatūra darbo metu	apie 18 - 25°C
Kietiklio kiekis	10%
Maksimalus darbo laikas	2 – 4 valandos
Kito sluoksnio dengimas	maks. iki 30 min.
Galimybė vaikščioti ir valyti	maždaug po 12 valandų

Paviršiaus paruošimas

Medienos paviršių galima pradėti ruošti iš karto po to, kai pilnai išdžiūsta klijai. Pirmiausiai grindys peršlifuojamos su būgnine šlifavimo mašina, naudojant šlifavimo popierių nuo 36 iki 120.

Papildomai rekomenduojama peršlifuoti šlifavimo popieriumi 100 ir 120. Prieš alyvuojant paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas.

Darbas

Pirmiausiai reikia palaukti, kol produktas visiškai aklimatizuosis kambario temperatūroje.

1. Prieš naudojimą indas gerai sukratomas.
2. **Magic Oil 2K** sumaišomas su kietikliu ir tolygiai užtepamas ant grindų metaline glaistykle (puikiai tinka Pallman lakams skirta glaistyklė). Rekomenduojama išeiga 25 – 50 ml/m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo medienos paviršiaus struktūros bei rūšies ir parketo formos.
3. Praėjus 30 min. perteklius nuimamas poliruojant su rudos spalvos poliravimo padu Pallmann.
4. Išpoliravus pirmąjį sluoksnį, nedelsiant pradedama alyvuoti antrą kartą. Praėjus 30 min., poliruojant žalios spalvos padu nuimamas alyvos perteklius. Po to grindys nupoliruojamos baltos spalvos padu. Paviršiuje neturi likti alyvos sluoksnių.
5. Baigus darbą įrankiai išplaunami tirpikliu **Uni Clean**.
6. Tam, kad būtų garantuota gera grindų išvaizda ilgam, rekomenduojame grindų konservaciją priemone **Magic Oil Care** bei reguliari priežiūra naudojant priemonę **Clean**.
7. Pirmąsias 12 valandų po alyvavimo grindų negalima niekuo uždenkti.

Svarbu žinoti:

- Rekomenduojama tepti glaistykle mažiausiai du sluoksnius alyvos. Alyvos išeiga gali būti apie 25 – 50 ml/m², priklausomai nuo medienos rūšies, paviršiaus struktūros bei parketo formos.
- Originalioje pakuotėje alyva gali būti saugoma nepraradę 12 mėnesių. Reikia ją saugoti nuo šalčio. Atidaryta alyva vėl turi būti sandariai uždaroma. Po to rekomenduojama ją greitai sunaudoti.
- Optimalios sąlygos alyvavimui: 18 - 25°C, santykinė patalpų oro drėgmė 35 – 65%. Žema temperatūra ir didelė santykinė patalpų oro drėgmė prailgina džiūvimo periodą, aukšta temperatūra ir maža drėgmė – sutrumpina.
- Tarpelių užglaistymui prieš alyvavimą rekomenduojama naudoti medžio glaistą Pall-X Kitt.
- Praėjus 12 val. po alyvavimo galima jas nelabai intensyviai eksploatuoti.
- Pirmoji alyvuotų grindų konservacija galima ne anksčiau nei praėjus 12 val. po alyvavimo. Reguliarus valymas ir priežiūros priemonės padės grindims išsaugoti ilgaamžiškumą ir patrauklią išvaizdą. Tam reikia naudoti šias Pallman priežiūros priemones: Magic Oil Care (priežiūra) bei Clean (valymas).
- Naudojant ant retų medienos rūšių, gali atsirasti dideli spalviniai kontrastai. Tokiu atveju rekomenduojama iš anksto konsultotis arba atlikti bandymus mažame plote.

Produkto ypatybės ir aplinkosauga

Komponentas A: be tirpiklių. Nedegus.