

Kamštinių dangų iš



bei



montavimo instrukcijos

### **Kamštinė sienų danga**

Pagrindas, ant kurio klijuosis kamštis, gali būti bet koks – betonas, medis, metalas, tinkas. Būtina sąlyga – sausas, švarus, netrupantis paviršius. Prieš naudodami kamštinę medžiagą išpakuokite ją iš polietileninio įpakavimo ne mažiau kaip prieš 24 val. ir palikite toje patalpoje, kur ji bus klijuojama. Tai būtina kamštinės medžiagos adaptacija prie patalpos mikroklimato.

Kamštis – natūrali medžiaga, todėl nedideli nukrypimai nuo spalvos ar tekstūros yra normalus reiškinys. Dėl šios priežasties rekomenduojame prieš klijavimą plokštes išdėlioti ir parinkti tinkamiausią spalvos ir tekstūros sujungimo variantą. Prieš klijavimą plokštes būtina patikrinti dienos šviesoje, po sumontavimo reklamacijos nebus svarstomos.

Darbai reikalingi: mentelė, svambalas, teptukas, tapetų volelis, peilis ir specialūs klijai kamštinei medžiagai. Pradedant darbą, svambalo pagalba, nustatomas sienos centras. Plokštes būtina klijuoti specialiais kamštinės medžiagos klijais. Mes rekomenduojame EXTRA CORK klijus. Klijais ištepamas nedidelis plotas (1 kv.m.), tada ištepama blogoji plokštės pusė, palaukiama 5 – 10 min. ir klijuojama prie sienos taip, kad jos centras sutaptų su sienos centru, tai užtikrins simetriją. Plokštės klijuojamos atsargiai, pradedant tiksliai kraštinės sujungimu, vėliau nuo kraštų pereinant prie vidurinės dalies. Būtina atminti, kad klijai akimirksniu sukimba, todėl nebus galimybės priklijuotą dalį perkelti ar atplėšti. Nuo centrinės plokštės klijuojamos kitos, taip vadinamu prabėgančiu (“šachmatų”) būdu, t.y. sekančią eilę paslenkant per 1/2 – 1/3 plokštės ilgio. Priklijuotą plokštę reikia privoluoti tapetų voleliu, o klijų perteklių tuoj pat nuvalyti skudurėliu. Jei klijuojamos lubos, būtina klijuojamą paviršių ištepti dviem sluoksniais klijų su 20 – 30 min. pertrauka.

### **Kamštinė grindų danga – klijuojama prie pagrindo**

Parketas turi būti klojamas esant kambario temperatūrai (18 – 20<sup>0</sup> C) ir atitinkamai 50% – 60% drėgnumui. Pagrindas turi būti absoliučiai sausas, tvirtas, lygus ir švarus.

Prieš naudodami kamštinę medžiagą išpakuokite ją iš polietileninio įpakavimo ne mažiau kaip prieš 24 val. ir palikite toje patalpoje, kur ji bus klijuojama. Tai būtina kamštinės medžiagos adaptacijai prie patalpos mikroklimato. Prieš klijavimą plokštes būtina patikrinti dienos šviesoje ir, jeigu Jūs pastebėsite kokį nors defektą, tuojau pat kreipkitės į savo tiekėją, nes po plokščių sumontavimo reklamacijos nebus svarstomos.

Tam, kad parketas būtų gerai paklotas, reikia atžymėti grindų vidurį. Tai atliksite nuo priešingų sienų nuvedę dvi tiesias linijas, kurių susikirtimas ir bus grindų centras. Pirmą parketo plokštę reikia dėti į linijų susikirtimo vietą ir įsitikinti ar plokštės abejomis kryptimis gula teisingai. Plokštes galima dėti vieną paskui kitą arba slenkantis į visas puses. Dėl galimo plokštės pabrinkimo, atstumas nuo sienos iki plokštės turi būti ne mažiau kaip 3 – 4 mm.

Plokštes būtina klijuoti specialiais kamštinės medžiagos klijais. Mes rekomenduojame EXTRA CORK klijus. Mentelės arba teptuko pagalba klijais ištepamas nedidelis grindų plotas (1 kv.m.), tada ištepama blogoji plokštės pusė. Plokščių kraštus būtina padaužyti guminiu plaktuku.

Prieš naudodami klijus atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją. Pašalinkite nuo plokščių klijų perteklių. 24 valandas per kamštinį parketą neturi būti vaikštoma ar jis kitaip spaudžiamas, 48 valandas jo negalima valyti.

### **Kamštinė grindų danga – plokštė CLIC**

Pagrindas turi būti visiškai lygus (leidžiami nukrypimai iki 2mm 1 m plote), sausas, tvirtas, glotnus ir švarus. Paviršiuose, kuriuose galima drėgmės sanakaupa, būtinai reikia kloti 0,2 mm polietileno plėvelę. Prie sienų plėvelė pakeliama 3 – 4 cm, o sujungimo vietose plėvelę užleisti 15 – 25 cm.

Parketas turi būti klojamas esant kambario temperatūrai (18 – 20<sup>0</sup> C) ir atitinkamai 50% – 60% drėgnumui. Supakuotas parketas prieš klojimą turi būti paliekamas toje patalpoje, kur bus klijuojamas ne mažiau kaip 48 val. Nerekomenduojama jo išpakuoti iki pat klojimo. Prieš klojimą plokščių kokybę būtina patikrinti dienos šviesoje ir, jeigu Jūs pastebėsite kokią nors defektą, tuojau pat kreipkitės į savo tiekėją, nes po plokščių sumontavimo reklamacijos nebus svarstomos.

Kamštis – natūrali medžiaga, todėl nedideli spalvos ar struktūros skirtumai yra natūralus reiškinys. Dėl šios priežasties palyginkite ir, jeigu reikia, permaišykite plokštes iš kelių pakuočių, kad išgautumėte gražesnę atspalvį. Plokštes geriausia dėti išilgai kambario, arba ta kryptimi, kuria krinta šviesa.

Išmatuokite kambarį, ir, jeigu paskutinės juostos plotis susidaro mažiau nei 5 cm, vienodai nupjaukite ir pirmą, ir paskutinę juostas. Kambariams, kurių plotis ar ilgis daugiau nei 10 metrų, reikia palikti tarpelį, galimam plokštės pabrinkimui. Grindis kloti galima iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, o kloti pradėti nuo vieno kampo. Plokštės turi eiti palei sieną. Jei siena turi nuolydį, sienos linija turi būti atžymėta pirmoje plokščių eilėje.

Nustatykite plokštės įlaidą į 20 – 30<sup>0</sup> kampu prie prieš tai dėtos plokštės išdrožą. Patraukite ją į priekį, tuo pat metu lengvai siūbuojant ją į viršų – į apačią. Plokštės turi susikabinti. Jeigu neįmanoma kilstelėti plokščių, jungiant jas galite palikti ant žemės ir naudoti specialią lentą pakišimui ir plaktuką, kurių pagalba jas sujungsite. Keletą plokščių sudėkite kampe, nuo kurio pradėsite parketo klojimą. Nedėkite plokštės per arti sienos, kad užtikrintumėte absoliučiai tvirtą sujungimą, nupjaukite tuos išsikišimus nuo plokščių, kurie priglunda prie sienos.

Trumposiose pusėse sujunkite vienos plokštės įlaidą su kitos plokštės išdrožą ir užfiksuokite sujungimo vietą. Prieš klodami antrą eilę įsitikinkite, ar pirmos eilės plokštės gerai sukibusios.

Antrą eilę pradėkite nuo nupjautos plokštės, kad tarp susijungimų skirtingose eilėse būtų atstumas ne mažiau 30 cm. Įstatykite įlaidą ilgojoje plokštės pusėje į prieš tai paklotos plokštės išdrožą ir užfiksuokite. Kitą plokštę įstatykite į prieš tai buvusios plokštės įlaidą taip, kad tarp naujos eilės trumpųjų plokščių pusių liktų maždaug 1 cm atstumas, tada pastuksenkite plokštę taip, kad dvi naujos eilės plokštės tarpusavyje susijungtų trumposiomis dalimis. Tokiu būdu junkite naujas plokštes, kol nepabaigsite antros eilės. Pridėkite dvi plokščių eiles prie sienos, palikdami 1 cm tarpą ir įstatykite ribotuvą.

Tęskite darbą – pirma junkite plokščių ilgąsias puses, vėliau – trumpąsias. Nuo kiekvienos eilės paskutinės plokštės nuopjovos, galima pradėti naują juostą, taip Jūs sutaupysite medžiagos.

Suklokite paskutinę eilę ir Jūsų grindys beveik baigtos! Jūs galite ramiai jomis vaikščioti ir jums nereikia laukti, kol išdžius klijai. Tai vienas iš svarbiausių sistemos **UNICLIC** privalumų.

**VILNIUJE:**

PC Medžio Centras; Verkių g. 44; Tel 8 (5) 2770952; [info@gerosgrindys.lt](mailto:info@gerosgrindys.lt)  
PC Domus Galerija; P. Lukšio g. 32; Tel 8 (5) 2741130; [domus@gerosgrindys.lt](mailto:domus@gerosgrindys.lt)  
PC Grindų Turgus; Verkių g. 29-3korp; Tel 8 (5) 2741136; [info@gerosgrindys.lt](mailto:info@gerosgrindys.lt)  
KAUNE:  
Savanorių pr 286A; Tel 8 (37) 715715; [kauas@gerosgrindys.lt](mailto:kauas@gerosgrindys.lt)  
PM Urmas, Geltonoji galerija, 1 salė; 8 (37) 452770; [urmas@gerosgrindys.lt](mailto:urmas@gerosgrindys.lt)

**KLAIPĖDOJE:**

Šilutės pl. 27; 8 (46) 420080; [klaipe.d@gerosgrindys.lt](mailto:klaipe.d@gerosgrindys.lt)

**ŠIAULIUOSE:**

Basanavičiaus g. 69; Tel 8 (41) 524024; [slaukai@gerosgrindys.lt](mailto:slaukai@gerosgrindys.lt)

**PANEVŽYJE:**

Marijonų g. 27; Tel 8 (45) 461818; [panevezys@gerosgrindys.lt](mailto:panevezys@gerosgrindys.lt)

**RYGOJE:**

Zemītana laukuma 1, Tel 00371 29125925; [www.parketasala.lv](http://www.parketasala.lv) / [uldrivids@inbos.lv](mailto:uldrivids@inbos.lv)