

## Medžio masyvo grindlenčių klojimo instrukcija

Paskirtis: naujai statomų, kapitaliai remontuojamų ar eksploatuojamų statinių vidaus apdailai. Naujai pastatytose patalpose turėtų būti įmontuotos durys ir langai, įjungtas šildymas, atlikti visi tinkavimo, dažymo darbai, grindinių plytelių klijavimo darbai.

**Nuorodos prieš klojant grindis.** Pakuotės turi būti praardytos tik tiesiogiai prieš klojant grindis. Žiemos mėnesiais grindlentės originaliuose pakuotėse turi būti sandėliuojamos ne mažesnėje kaip 18°C temperatūroje. Masyvo lentos turi būti tvirtinamos prie pagrindo. Pabaigus darbą, jei liko atskirų lentučių, kurios bus sandėliuojamos ilgesnį laiką, jas reikia supakuoti į polietileninę plėvelę.

**Klojimo kryptis.** Rekomenduojama kloti lentutes išilgai į patalpą krentančiai šviesai, tačiau montavimo kryptimi galima pabrėžti arba pakeisti įspūdį apie patalpos dydį. Pavyzdžiui, siauros patalpas, montuojant grindų plokštes skersai, atrodo platesnės. Tai pat klojant šviesesnių medienos rūšių parketą mažesnėse patalpose, parketas jas vizualiai didina.

**Pagrindas po parketu.** Gali būti: betoninis išlyginamasis sluoksnis paruoštas pagal DIN 18353 reikalavimus. ~2% betono drėgnumas bei ~2mm svyravimai 2m ilgyje arba drožlių OSB-3 min 15mm plokštės, juodgrindės. Išliejus išlyginamąjį sluoksnį, jis turi būti paliktas mažiausiai 28 paroms savaiminiam džiūvimui, jei naudojamas anhidritinis išlyginamasis sluoksnis savaiminiam džiūvimui mažiausiai reikia 14 parų.

**Pagrindo patikrinimas.** Pagrindas sausas, lygus, tvirtas švarus. Turi būti pašalintos riebalų, dažų, aliejų, gipso ir kitos nuo pagrindo dėmės kurios gali trukdyti susirišti klijuojant su pagrindu.

**Pagrindo gruntavimas.** Reikia atsižvelgti į klijuojant specifikaciją, ar reikalingas pagrindo gruntavimas. Bet kokiu atveju gruntavimas reikalingas stipriai smėlingam betonui ar pagrindu korio paviršius lengvai smėlėtas. Grunto išeiga apie 120 g/m<sup>2</sup>, gruntas užnešamas ant pagrindo voleliu arba teptuku. Dirbant reikia gerai vėdinti patalpas. Grunto džiūvimo laikas, priklausomai nuo naudojamo grunto, žr. grunto instrukcija. Po to galima pradėti klijuoti.

**Lentų klijavimas.** Lentų klijuoti negalima jei patalpos temperatūra mažesnė negu 18°C, santykinė oro drėgmė turi būti ne didesnė kaip 70%. Prieš vartojant klijuojant gerai išmaišyti. Klijuojant išeiga ap 800 – 900 g/m<sup>2</sup> ant OSB-3 bei 1200-1300 g/m<sup>2</sup> ant betoninio pagrindo priklausomai nuo jo porėtumo. Naudokite 1kg/m<sup>2</sup> dantytumo mentelę, klijuojant užtepti. Prašom atsižvelgti į klijuojant specifikaciją. Po suklijavimo turi praėti maždaug 5-7 dienos, kad būtų galima atlikti šlifavimo bei lakavimo (alyvavimo) darbus.

### KLOJIMAS

1. Grindų klojimui Jums reikės: pakalėjo, spec. įrankio ( metalinio kablio ), kaiščių, pieštuko, metro, pjūklo, dantytos mentelės klijuojant tepti, klijuojant grunto, šlifavimo popieriaus, volelio.
2. Klijuojant prieš vartojant sumaišyti. Klijuojant ant pagrindo užnešame su dantyta mentele.
  - Lentų pakelius galima praplėsti tik tiesiogiai prieš klojant grindis.
3. Tarp sienos ir parketo turi būti paliktas apie 10-15 mm tarpelis iš visų pusių, kuris užfiksuojamas kaiščiais. Jei yra būtinybė, patalpos kraštuose arba esant pagrindo nelygumams reikia uždėti ant parketo apkrovas, kad geriau sukibtu klijuojant su pagrindu. Klijuojant likučius reikia tuoj pat drėgna šluoste nuo lentučių pašalinti.
4. Pasižymėkite pieštuku tiesią liniją kryptimi, kuria klosite grindlentes, pradėkite kloti pirmąją eilę. Pradėdami antrąją eilę būtinai padarykite min 30 cm prastūmimą t.y. galinis lentos sujungimas turi būti toliau arba arčiau sienos min 30 cm nei galinis sujungimas prieš tai einančios eilės. Tokiu principu klojate iki pat pabaigos. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpo tarp sienos bei paskutinės eilės.

### Šlifavimas, lakavimas.

Darbai atliekami tie patys kaip paprastam vienetiniam parketui. Pradedama šlifuoti 60-u popieriumi iki išlyginama visa plokštuma, po to 80 taip pat ir paskutinis šlifavimas atliekamas 120-u popieriumi po kurio galima lakuoti ar alyvuoti. Lakavimas ar alyvavimas atliekamas priklausomai taip kaip nurodyta lako/alyvos gamintojo instrukcijoje. Paprastai lakuojama tris kartus: vieną kartą gruntuojama gruntu lakui, po to du kartus lakuojamu laku. Reikia nepamiršti, kad tarp kiekvieno sluoksnio lako turi būti atliekamas tarpinis šlifavimas.

**Pastaba:** Keičiantis metu laikui iš vasaros į žiemą ir atvirkščiai tarp lentų gali atsirasti nedideli plyšeliai.

**Iškilus papildomiems klausimams prašome kreiptis.**