




Norint užtikrinti tarpduryje kompensacinį tarpą, turite naudoti atitinkamą profilių sistemą. Tai patartina daryti ir tuo atveju, kai besiribojančioje patalpoje klojamos tos pačios grindys. Būtina palikti 5-10 mm kompensacinį tarpelį tarp profilio bėgelio. Durų staktas reikia apipjauti, kad parketlentės turėtų galimybę plėstis.



Paskutinės eilės parketlentės apipjaunamos išilgai, paliekant 10-15mm kompensacinį tarpą.



Pabaigę suklojimo darbus, būtinai išimkite visus kaiščius. Grindjuostės (su ar be Clip – sistema) montuojamos į sieną – ir viskas baigta.

Bendri Reikalavimai

Prieš klojami grindis idėmiai perskaitykite šią instrukciją

Pasiruošimas klojimui:

Pakuotes galima išpakuoti tik prieš klojant grindis. Žiemos mėnesiais parketlentės turi būti laikomos gamykliniuose įpakavimuose, kur patalpų temperatūra yra apie 18°C.

Dėmesio: Prieš klojami dangą, dienos šviesoje patikrinkite, ar grindų plokštėse nėra matomų plika akimi defektų, ar kitų pažeidimų. Norint pasiekti lygesnį sudėtų grindų piešinį, mes rekomenduojame klojimo metu parketlentes imti iš skirtingų pakuočių. Dėmesio: Paklojus dangą į tokio pobūdžio reklamacijos nebus atsižvelgta. Elastinės ir tekstilinės grindų dangos būtina turi būti pašalintos, nepaliekant jokių likučių .

Klojimo kryptis:

Klojimo kryptis daugeli atveju nustatoma remiantis pagrindiniu patalpos šviesos šaltiniu, pavyzdžiui langai. Reikėtų montuoti grindų plokštes išilgai į patalpą krentančiai šviesai. Montavimo kryptimi galima pabrėžti arba pakeisti įspūdį apie patalpos dydį. Pavyzdžiui, mažos patalpos atrodo didesnės, klojant jose šviesių medienos rūšių parketlentes. Klojant grindis „plaukiojančiu būdu“, klojamų grindų plotis ir ilgis neturi viršyti 10m. Jeigu klojamų grindų plotis ar ilgis viršija 10m, grindyse turime įmontuoti kompensacinį profilį.

- Klojant siaurus koridorius, visada parketlentės klojamos išilgine kryptimi.
- Patalpose, turinčiose T-, L- ar U formą, būtina įvesti atitinkamas profilių sistemas, atsižvelgiant į patalpos formą.

Visuomeninėse patalpose mes rekomenduojame parketlentes klijuoti visa plokštuma prie pagrindo. Prašome, naudokitės specialia instrukcija - parketlenčių klojimas klijuojant visa plokštuma prie pagrindo. HARO Parketlentė su Silent Pro® nekljuojama prie pagrindo.

Betono drėgmės patikrinimas:

Su specialiu betono drėgmės matavimo prietaisu (CM) turi būti patikrinta betoninio pagrindo drėgmė.

- Drėgmės kiekis, kai nėra grindinio šildymo: Cementinis, Cementinis išlyginamasis pagrindas (betoninis) < 2,0% CM, Kalcio sulfatinis, Kalcio sulfatinis išlyginamasis pagrindas < 0,5% CM,

- Drėgmės kiekis, kai yra grindinis šildymas: Cementinis, Cementinis išlyginamasis pagrindas (betoninis) < 1,8% CM, Kalcio sulfatinis, Kalcio sulfatinis išlyginamasis pagrindas < 0,3% CM,

Klojant grindis ant šildomų grindų naudokitės specialiomis nuorodomis. Papildomai, prieš klojimą turėtų būti pasirašytas protokolas „Šildomų grindų pagrindo tinkamumas klojimui“, kurį pateikia užsakovas.

Klojimas ant šildomų grindų:

Klojant grindis ant šildomų grindų, pagrindas turėtų būti paruoštas pagal DIN 18353 keliamus reikalavimus. Prieš klojimo darbus patikrinkite ar šildymo sistema padaryta laikantis DIN EN 1264 ir DIN 4725 reikalavimų ir ar buvo išskaitintas pagal reikalavimus pagrindas. Prašykite konsultantų detalios atmintinės su reikalavimais.

Priežiūra

Išsamias produktų naudojimo instrukcijas Jums pateiks konsultantai.

HARO Parketlentė PERMADUR® lakuotu paviršiumi:

Pirminė priežiūra: Iš karto po grindų suklojimo nupoliruokite grindis su HARO Secura-A. HARO Secura-A ženkliai pagerina grindų atsparumą vandeniui, saugo parketlenčių briaunas nuo vandens poveikio. Norint užtikrinti maksimalų grindų ilgaamžiškumą, mes rekomenduojame vieną kartą metuose grindis nupoliruoti naudojant Secura-A.

Sausas valymas: kaip taisyklė HARO Parketlentes pakanka valyti su šluoste, šepetiu ar dulkių siurbliu.

Drėgnas valymas/ priežiūra: priklausomai nuo užterštumo laipsnio kasdieninei priežiūrai mes rekomenduojame naudoti HARO Polish valiklį, kurį atskiedžiate su vandeniu.

Intensyvus valymas: Įsisenėjusių užterštumų šalinimui atlikite intensyvų valymą su HARO Grundreiner valikliu. Po kiekvieno intensyvaus valymo, grindis reikia išvalyti su HARO Polish valikliu.

HARO Parketlentė alyvuota bioTec® alyva:

Pirminė priežiūra: Pirminis grindų poliravimas iš karto po grindų suklojimo nėra būtinas. Vis dėlto, mes rekomenduojame su Jūsų grindimis elgtis labai atsargiai, pirmosiomis aštuoniomis dienomis po jų suklojimo. Jeigu didesnės apkrovos neišvengiamos, mes rekomenduojame grindis trumpam laikui užkloti kartonu. Šis grindų užklojimas turi likti ant suklotų grindų tiek laiko, kiek reikės.

Sausas valymas: kaip taisyklė HARO Parketlentes alyvuotas su bioTec® pakanka valyti su šluoste, šepetiu ar dulkių siurbliu.

Drėgnas valymas: priklausomai nuo užterštumo laipsnio kasdieninei priežiūrai, mes rekomenduojame naudoti HARO Topfit valiklį, kurį atskiedžiate su vandeniu.

Priežiūra: priklausomai nuo eksploatacijos intensyvumo, HARO parketlenčių su bioTec® alyva, priežiūrai galite naudoti HARO Superwachs. HARO Superwachs – grindų priežiūros priemonė sukurta natūralių aliejų pagrindu. Reguliari priežiūra su HARO Superwachs atnaujina viršutinį grindų apsauginį sluoksnį ir užtikrina jo ilgaamžiškumą.

Intensyvi priežiūra: intensyviai priežiūrai mes rekomenduojame naudoti HARO Olbalsam. Šią priežiūros priemonę naudokite tais atvejais, kai intensyvios eksploatacijos pasekoje atsiranda matomi grindų pažeidimai.

Remontas: Haro parketlentes apdirbtas su bio Tec alyva galima remontuoti be problemų atskirais plotais. Subraižymus, nedideles dažų dėmes galima pašalinti su HARO Olbalsam.

Dėmesio: niekada nepalikite ant grindų vandens balų, grindis valykite tik su gerai išgręžta šluoste. Grindų valymui netinka naudoti prietaisus veikiančius su karštu garu.

Klimatinės patalpos sąlygos

Idealiausios klimatinės sąlygos eksploatuoti parketą yra, kai santykinė oro drėgmė siekia 50-60%, o patalpų temperatūra 20°C. Šildymo sezono metu santykinė oro drėgmė labai sumažėja, todėl rekomenduojame naudoti oro drėkintuvus. Tai padeda išvengti grindų perdžiūvimo. Oro drėkintuvus reikėtų įjungti prasidedant šildymo sezonui. Nukritus santykinė oro drėgmei patalpoje gali atsirasti nedideli plyšeliai, kurie, kaip taisyklė, turėtų išnykti pasibaigus šildymo sezonui.

Kaip Jūs galite papildomai apsaugoti Jūsų grindis:

Kad išsaugotumėte Jūsų parketo vertę kuo ilgiau, mes rekomenduojame baldų kojas paklijuoti veltnių lipdukais, prie lauko durų patiesti kilimėlius kojoms nusivalyti. Biuro kėdžių ratukai turi atitikti DIN 68131 keliamus reikalavimus, galima naudoti tik tipo W (minkštus) grindų ratukus. Po biuro kėdėmis reikėtų naudoti permatomus polikarbonatinius kilimėlius.

04/08 Galimi techniniai patobulinimo pakeitimai.

HARO
PARKETT