

Allbase

Alkoholio pagrindu, 1-komponentis, gruntas



Aprašymas:

1-komponentis gruntas parketo paviršiui paruošti prieš lakavimą.

Ypač tinkamas šių paviršių paruošimui:

- a) Šlifuotiems parketams bei medinėms grindims;
- b) Visų tipų medienai bei daugiasluoksniams parketams.

Pastaba: Allbase sudaro 87% alkoholio. Produktai alkoholio pagrindu, naudojami gruntavimui tampa vis labiau draudžiami. Dėl to rekomenduojame naudoti Pall-X 320/325.

Allbase gruntas:

- ✓ tepamas voleliu;
- ✓ paruoštas naudojimui;
- ✓ lengvai paskirstomas;
- ✓ labai greitai džiušta;
- ✓ labai degus;

Paviršiaus paruošimas:

Lakavimas gali būti pradėtas tik po to kai pilnai sutvirtėja klijai. Paviršius turi būti visiškai švarus, be jokių riebalų. Šlifavimą pradėti reikia naudojant Pallman šlifavimo popierių pradedant 36 iki 60. Tuomet užtaisyskite siūles Pall-X Kitt arba glaistu medžiui. Po to atlikite šlifavimą 100-iniu. Po galutinio šlifavimo, paviršius, kuris bus gruntuodamas turi būti švarus, be dulkių bei sausas.

Gruntavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite gruntui aklimatizuotis. Gerai suplakite. Galite klijus susipilti į švarų kibirą.
2. Paviršiu padenkite dviem tolygiais Pallman Allbase sluoksniais, naudojant volelį skirtą gruntams, tirpiklio pagrindu, tepti. Pradėkite nuo krašto, pirmąjį sluoksnį tepkite skersai medžio rėvių, antrąjį – pagal rieves. Antrasis sluoksnis turėtų būti dengiamas po 30 min.
3. Gruntuotas paviršius gali būti lakuojamas, tirpiklio pagrindu laku, po apytiksliai 60min. Prieš naudojant lakus, tokius kaip Pall-X 96, Pall-X 98, Pall-X Extreme gruntas turėtų džiuėti apie 2-3 val.
4. Nuvalykite įrankius po naudojimo universaliu šveitikliu.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Dirbant rekomenduojama grunto kibirus laikyti kaip įmanoma dažniau uždarytus.
- Optimalios darbo sąlygos yra 15⁰C – 25⁰C. Santykinė oro drėgmė 35-65%.
- Naudojant kitas lakų sistemas, pasikonsultuokite su specialistu. Allbase yra patvirtintas naudojimui su Pall-X 96, Pall-X 98 ir Pall-X Extreme.

- Allbase neturi būti šlifuojamas, o antras sluoksnis privalo būti padengtas ne vėliau kaip po 24val.
- Rekomenduojama naudotis šiais grindų klojimo standartais: DIN 18 356 „Darbas su parketu“ bei DIN 18 367 „Darbas su mediniais blokais“

Darbų sauga:

Grunto sudėtyje didelis tirpiklių kiekis. Lengvai užsidegantis, degumo klasė F. Grunto garai su oru gali suformuoti lengvai užsidegantį mišinį. Draudžiama šalia rūkyti ar naudoti šalia atviros ugnies. Venkite kibirkščių, taip pat rekomenduojama atjungti elektrinius prietaisus, jungiklius. Stenkitės, kad klėjai nepakliūtų į akis ar ant odos. Rekomenduojama patalpą vėdinti, mėvėti pirštines ir akinius. Rekomenduojama ypatinga sauga. Susipažinkite su saugumo instrukcija ant pakuotės.

Atliekų pašalinimas:

Kai yra įmanoma, produkto likučius sunaudokite. Negalima išmesti likučių į vandenį, žemę. Grunto indai yra perdirbami, ištuštinkite juos. Talpos su produkto likučiais yra statybinės atliekos ir privalo būti išmetamos tik su statybinėmis medžiagomis.

Techninė informacija:	
Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	5 litrai
Galiojimo laikas:	apie 12 mėn.
Spalva:	bespalvis
Išėiga sluoksniui:	apie 60-100g/m ² .
Darbinė temperatūra:	18-25 ⁰ C.
Džiūvimo laikas:	iki 3val.



Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt
 Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis domus@gerosgrindys.lt arba tel 8 5 2741130.
 Vadybininkas Darius Kuncevičius