



Gruntas parketui Pall-X 325

Vienkomponentis gruntas vandens pagrindu, tepamas voleliu arba mentele ant stipriai įgeriančių parketo rūšių

Panaudojimo sritys:

Vienkomponentis gruntas vandens pagrindu, skirtas parketui paruošti prieš lakuojant.

Tinka gruntuoti:

Šlifuojamam parketui ir medinėms grindims

Medinėms statybinėms konstrukcijoms objektų viduje.

Visiškai nušlifuojamam parketlentei

Tinka šiltu vandeniu šildomoms grindims.

Pastaba: Tinka visur, kur ketinama lakuoti stipriai įgeriančias medienos rūšis, kaip bukas, klevas, uosis, kai nepageidaujamas joks spalvos suintensyvėjimas.

Privalumai/Savybės

Vienkomponentis parketinis gruntas vandens pagrindu, tinkamas tepti voleliu arba mentele. Suteikia paviršiui tolygų, šviesų vaizdą. Saugu ir patogiu dirbti gruntuojant stipriai įgeriančias medienos rūšis.

Paruoštas naudoti

Lengva dirbti

Gerai dengia

Paviršiuje neatsiranda dėmių

Nesuklijuoja briaunų

Medžio spalva išlieka nepakitusi

Techniniai duomenys:

Talpa:

Plastmasinis indas 5 ir 10 ltr

Sandėliavimo laikas:

min. 12 mėnesiai

Spalva:

neskaidri balta

Tirpiklių koncentracija

maždaug 12,5%

Išeiga:

maždaug 100 – 130 ml/m² 1x voleliu

maždaug 60 m²/m² 2x mentele

Patalpos temperatūra dirbant:

18 - 25 °C

Apdžiūsta paviršius:

gruntuojant voleliu - maždaug po 90 min*.

gruntuojant mentele - maždaug po 45 min*.

po 120 min*, jei buvo gruntuota voleliu

Po 60 min*., jei buvo gruntuota mentele

Galima lakuoti

**Esant normalioms sąlygoms*

Pagrindo paruošimas:

Po to, kai parketo klijai visiškai išdžiūsta, galima pradėti parketo paviršiaus paruošimo darbus. Paviršius nušlifuojamas su juostine šlifavimo mašina, naudojant šlifavimo popierių Pallmann Nr. 36 arba 60. Po to užglaistomi tarpai su glaistu Pall-X Kitt. Po to šlifuojama su juostine šlifavimo mašina, naudojant Pallmann šlifavimo popierių Nr.100. Esant itin griežtiems reikalavimams paviršiaus kokybei, - Pallmann šlifavimo tinkleliu Nr.100, naudojant diskinę šlifavimo mašiną. Gruntuojamas paviršius po paskutinio šlifavimo turi būti sausas, švarus, be šlifavimo dulkių ir nešvarumų.

Gruntavimas:

1. Neatidarytas indas aklimatizuojamas patalpos temperatūroje ir po to gerai sukratomas. Po to indo turinys perpilamas į švarų kibirą.
2. Parketo gruntas Pall-X 325 gausiai ir tolygiai užtepamas ant grindų, naudojant volelį Pallmann WL (vandeniniam lakui). Jei gruntuojama su mentele, reikalingi mažiausiai 2 sluoksniai. Pradedama nuo krašto ir pirmą kartą lakuojama skersai, o antrą kartą – išilgai lentų. Vengti pertekliaus.
3. Voleliu gruntuotas paviršius tinkamas lakuoti praėjus 120 min, gruntuotas mentele – praėjus 60 min.
4. Nugruntuoto paviršiaus niekada negalima palikti džiūti per naktį. Jį būtina nors vieną kartą išlakuoti bet kuriuo atveju tą pačią dieną.
5. Baigus darbą įrankiai plaunami su vandeniu.

Išeiga:

Rekomenduojama 1x gruntuoti voleliu arba 2x mentele.

Gruntavimas	Išeiga	Plotas/1 ltr
1x voleliu	100 – 130 ml/m ²	7 – 10 m ²
2x mentele	60 ml/m ²	15 – 17 m ²

Svarbūs nurodymai:

1. Originalioje pakuotėje sandėliavimo laikas sausoje patalpoje 12 mėnesių. Saugoti nuo šalčio ir didesnio nei 40 °C karščio.
2. Atidarytą indą sandariai uždaryti ir turinį greitai sunaudoti.
3. Geriausiai tinka dirbti esant 18 – 25 °C patalpos temperatūrai ir santykinei oro drėgmei >35 ir <65%. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė ilgina, o aukšta temperatūra ir sausas oras trumpina džiūvimo laiką.
4. Prieš gruntuojant retesnes (egzotiškas) medienos rūšis rekomenduojama kreiptis dėl techninės konsultacijos.
5. Pilnai nušlifuoatą parketlentę reikia gruntuoti 2 kartus mentele glaistymo principu.
6. Gruntuoto paviršiaus negalima palikti džiūti per naktį.
7. Gruntuoto paviršiaus negalima šlifuoti.

Darbų ir aplinkos sauga:

GISCODE W3 – vandeninis gruntas, kurio sudėtyje yra tirpiklių iki 15%. Tinka kaip pakaitalas gruntams, turintiems didelę tirpiklių koncentraciją. Dirbant su šiuo gruntu, rekomenduojama naudoti kremus odos apsaugai ir būtina vėdinti patalpas.

Utilizavimas: Pagal galimybę produktų likučius surinkti ir sunaudoti. Stengtis, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Ištuštinti, nelašantys indai tinka antriniam perdirbimui. Indai su skystais likučiais bei surinktos skystos atliekos yra specialiosios atliekos. Indai su sukietėjusiais likučiais yra statybinės atliekos.