

Pall-X 98

2-komponentis lakas vandens pagrindu, ypač didelio apkrovimo patalpoms

Aprašymas: 2-komponentis itin aukšto atsparumo lakas, vandens pagrindu, skirtas gyvenamosioms bei komercinėms patalpoms.



Lakas rekomenduojamas:

- ✓ Šlifuotiems medinėms grindims aukšto pravaikštumo zonose tokiose kaip: mokyklos, biurai, koncertų salės, lignoninės ar pan.;
- ✓ Bet kokiems šlifuotiems parketams.

Pall – X 98 vandens pagrindu parketo lakas paruošiamas sumaišant Pall X 98 A ir B komponentus. Ypač atsparus mechaniniai trinčiai bei cheminiam poveikiui:

- ✓ Lengvai padengiamas voleliu;
- ✓ Puikios sandarinimo savybės.;
- ✓ Ypač greitas džiūvimas;
- ✓ Ypač atsparus.

Pastaba: Geriausiai lakavimo kokybei pasiekti rekomenduojama lakuoti ant gruntuoto paviršiaus, ypatingai dėl parketo siūlių deformacijų.

Pagrindo paruošimas:

Tinkamai atlikus parketo klojimo darbus bei praėjus pakankamai laiko klijamis sudžiūti sekantys pagrindo paruošimo darbai turi būti atlikti. Pagrindas privalo būti švarus, neriebaluotas. Atlikite šlifavimą Pallman šlifavimo popieriumi 36-60. Plyšius užtaisyskite naudodami Uni Kitt sumaišytą su medžio dulkėmis. Po to vėl šlifukite naudodami 100 šlifavimo popierių. Jei reikalinga ypač aukšta lakavimo kokybė dar kartą peršlifukite paviršių 120 popieriumi. Po paskutinio šlifavimo, grindys turi likti be dulkių ir būti sausas. Tuomet gruntuokite paviršių naudodami Pall – X 325 gruntą. Grunto šlifuoti nereikia. Atlikus gruntavimą nulakuoti būtina neveliau kaip per 18 val.

Lakavimas:

1. Prieš lakuojant leiskite lakui aklimatizuotis.
2. Patogiausias būdas sumaišyti abu komponentus plastikiniame kibire, kuriame yra komponentas A. Tiesiog reiktų gerai suplakti komponentą A, po to supilti komponentą B ir labai kruopščiai išmaišyti. Pasistenkite komponentą B paskirstyti kuo tolygiau.
3. Nulakuokite paviršių Pall – X 98 vientisu tolygiu sluoksniu naudojant Pallman volelį skirtą lakuoti vandeniais lakais. Lakuoti reikia mažiausiai du kartus. Lakuokite tiek prieš, tiek pagal medžio rieves. Didelio atsparumo reikalaujančiose patalpose lakuokite 3 kartus.
4. Džiūvimo laikas prieš šlifuojant apie 4 val. Džiūvimo laikas lakuojant 3 kartus: po 1 lakavimo – 4 val. po antro – 5 val.
5. Prieš lakuojant 3-ią kartą tarpinis šlifavimas 100-120 popieriumi yra būtinas.
6. Panaudojus, įrankiai valomi vandeniu.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugokite nuo šalčio. Nenaudokite karštyje virš 40°C. Stenkitės talpas su laku laikyti kaip įmanoma dažniau uždarytas.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18°C – 25°C. Santykinė oro drėgmė 35-65%. Džiūvimo laikas ilgėja esant šaltoms bei drėgnoms sąlygoms ir atvirkščiai.
- Šiam lakui naudokite Pall – X 325 arba Allbase gruntą.
- Naudojant laką ant jau esančių senesnių padengimų pasitikrinkite dėl medžiagų sukibimo.
- Vidutinio apkrovimo zonose lakuotas pradžiūvus per naktį jau galima vaikščioti.
- Jei palikote džiūti laką ilgiau nei vienai parai, prieš sekanti sluoksni būtina atlikti tarpinį šlifavimą 100-120 popieriumi.
- Dėl tropinių parketo rūšių lakavimo, kreipkitės pas specialistą.
- Prieš dedant kilimus ar sunkius baldus ant neseniai lakuoto paviršiaus rekomenduojama palaukti 7 dienas.
- Pallman Finish care priežiūros priemonę galima naudoti po 7 dienų. Naudojant priemonę prailginamas lako tarnavimo laikas bei jo vaizdas.
- Rekomenduojama naudotis šiuo grindų klojimo standartu – DIN 18 356 „Darbas su parketu“

Darbų sauga:

Vandeniniai lakai sudėtyje turi ne daugiau kaip 15% tirpiklių. Puikus pakaitalas lakams turintiems ypač didelę tirpiklių koncentraciją. Patekus ant odos ar akių skubiai plaukite dideliu vandens bei muilo kiekiu. Dėl bendros saugos ventiliuokite gerai patalpą bei nešiokite akinius ir pirštines. Patekus ant akių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Rekomenduojama patalpą vėdinti.

Atliekų pašalinimas:

Kai yra įmanoma, produkto likučius sunaudokite. Negalima išmesti likučių į vandenį, žemę. Lako indai yra perdirbami, ištuštinkite juos. Talpos su produkto likučiais yra statybinės atliekos ir privalo būti išmetamos tik su statybinėmis medžiagomis.

Techninė informacija:	
Pakuotė:	plastikinis kibiras + plastikinis butelis.
Pakuotės svoris:	5 + 0,5 litro.
Galiojimo laikas:	min. 12 mėn.
Blizgumas:	matinis, pusiau matinis.
Spalva:	gelsvas šviesus smėlis.
Išėiga:	apie 100-130ml/m ² .
Darbinė temperatūra:	18-25°C.
Sumaišius komponentus sunaudoti:	per 1 dieną.
Sausas lietimui:	po 2 val.
Galima vaikščioti:	po 3 val.
Galima šlifuoti:	po 4-5 val.
Galutinis sutvirtėjimas:	po 7 dienų
Išėiga vienam sluoksniui	7-10m ² / l



Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt

Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis darius.kuncevicius@gerosgrindys.lt arba tel 8 5 2741136.

Vadybininkas Darius Kuncevičius