

Pall-X 96

1-komponentis didelio atsparumo lakas vandens pagrindu

Aprašymas: 1-komponentis didelio atsparumo lakas, vandens pagrindu, skirtas gyvenamosioms bei komercinėms patalpoms.



Lakas rekomenduojamas:

- ✓ Šlifuotiems medinėms grindims aukšto pravaikštumo zonoje, tokiose kaip: mokyklos, biurai ar kitos komercinės patalpos;
- ✓ Medinėms grindims klojamoms ant šildomų grindų;
- ✓ Bet kokiems šlifuotiems parketams.

Pall – X96 vandens pagrindu poliuretaninis ypač atsparus trinčiai bei cheminiams poveikiui:

- ✓ Paruoštas naudoti;
- ✓ Lengvai padengiamas voleliu;
- ✓ Puikios sandarinimo savybės.;
- ✓ Greitas džiūvimas;
- ✓ Ypač atsparus.

Pastaba: Geriausiai lakavimo kokybei pasiekti rekomenduojama, kad lakuojama būtų ant gruntuoto paviršiaus.

Pagrindo paruošimas:

Tinkamai atlikus parketo klojimo darbus bei praėjus pakankamai laiko kljams sudžiūti sekantys pagrindo paruošimo darbai turi būti atlikti. Pagrindas privalo būti švarus, neriebaluotas. Atlikite šlifavimą Pallman šlifavimo popieriumi 36-60. Plyšius užtaisyskite naudodami Uni Kitt sumaišytą su medžio dulkėmis. Po to vėl šlifukite naudodami 100 šlifavimo popierių. Jei reikalinga ypač aukšta lakavimo kokybė dar kartą peršlifukite paviršių 120 popieriumi. Po paskutinio šlifavimo, grindys turi likti be dulkių ir būti sausos. Tuomet gruntuokite paviršių naudodami Pall – X 325 gruntą. Grunto šlifuoti nereikia. Atlikus gruntavimą nulakuoti būtina per 18 val.

Gruntavimas:

1. Prieš lakuojant leiskite lakui aklimatizuotis. Gerai suplakite. Supilkite laką į švarų Pallman Varnish kibirą.
2. Nulakuokite paviršių Pall – X 96 vientisu tolygiu sluoksniu naudojant Pallman volelį skirtą lakuoti vandeniais lakais. Lakuoti reikia mažiausiai du kartus. Lakuokite tiek prieš tiek pagal medžio rieves. Didelio atsparumo reikalaujančiose patalpose lakuokite 3 kartus.
3. Džiūvimo laikas prieš šlifuojant apie 2 val.
Džiūvimo laikas lakuojant 3 kartus: po 1 lakavimo – 2 val. po antro – 3 val.
4. Prieš lakuojant 3-ią kartą tarpinis šlifavimas 100-120 popieriumi yra būtinas.
5. Panaudojus, įrankiai valomi vandeniu.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugokite nuo šalčio. Nenaudokite karštyje virš 40°C. Stenkitės talpas su laku laikyti kaip įmanoma dažniau uždarytas.
- Optimalios darbo sąlygos yra 15°C – 25°C. Santykinė oro drėgmė 35-65%. Džiūvimo laikas ilgėja esant šaltoms bei drėgnoms sąlygoms ir atvirkščiai.
- Tropinėms parketo rūšims, kreipkitės pas specialistą.
- Šiam lakui naudokite Pall – X 325 gruntą.
- Naudojant laką ant jau esančių senesnių padengimų pasitikrinkite dėl medžiagų sukibimo.
- Vidutinio apkrovimo zonose 2 kartus lakuotas paviršius išdžiūna per naktį.
- Prieš dedant kilimus ar sunkius baldus ant neseniai lakuoto paviršiaus rekomenduojama palaukti 12-14 dienu.
- Pallman Finish care priežiūros priemonę galima naudoti po 12-14 dienų. Naudojant priemonę prailginamas lako tarnavimo laikas bei jo vaizdas.
- Rekomenduojama naudotis šiuo grindų klojimo standartu – DIN 18 356 „Darbas su parketu“

Darbų sauga:

Vandeniniai lakai sudėtyje turi ne daugiau kaip 15% tirpiklių. Patekus ant odos ar akių skubiai plaukite dideliu vandens bei muilo kiekiu. Patekus ant akių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Rekomenduojama patalpą vėdinti.

Atliekų pašalinimas:

Kai yra įmanoma, produkto likučius sunaudokite. Negalima išmesti likučių į vandenį, žemę. Lako indai yra perdirbami, ištuštinkite juos. Talpos su produkto likučiais yra statybinės atliekos ir privalo būti išmetamos tik su statybinėmis medžiagomis.

Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	5 litrai
Galiojimo laikas:	min. 12 mėn.
Blizgumas:	matinis, pusiau matinis, blizgus
Spalva:	šviesus smėlis
Išeiga:	apie 100-130ml/m ² .
Darbinė temperatūra:	18-25°C.
Sausas lietimui:	po 1 val.
Galima vaikščioti:	po 1,5 val.
Galima šlifuoti:	po 2 val.
Galutinis sutvirtėjimas:	po 12-14 dienų



Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt

Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis domus@gerosgrindys.lt arba tel 8 5 2741130.

Vadybininkas Darius Kuncevičius