

UZIN MK 100 1-komponento parketo klijai

Elastingi klijai be tirpikliu ir be vandens

Aprašymas: 1-komponento parketo klijai tinkami klijuoti įvairių rūšių parketams ant visų parketui naudojamų pagrindų rūšių.



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Vienetinį parketą;
- ✓ mozaikinį parketą;
- ✓ dvisluoksnį parketą;
- ✓ trisluoksnį parketą;
- ✓ masyvo grindlentes;
- ✓ egzotinį masyvo parketą ir t.t.

MK 100 klijai :

- ✓ Lengvai tepami;
- ✓ greitai sukimba;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ elastingi;
- ✓ sumažina tempimo jėgas;
- ✓ platus panaudojimo spektras;
- ✓ lengvai pašalinami klijų likučiai;
- ✓ be tirpiklių ir vandens;
- ✓ nedegūs;
- ✓ EMICODE EC1/ labai mažai garuoja.

Šiuos klijus galima naudoti ant pakankamai tvirtų pagrindų pvz. betono, medinių plokščių taip pat ant parketui tinkamu paklotų. Taip pat klijus galima naudoti ant vandeniui šildomų grindų sistemų. UZIN MK 100 parketo klijai – be tirpiklių ir be vandens, elastingi bei greitai sukimbantys techniškai tinkami bet kokiems parketams bei tinkami klijuoti ant dažniausiai naudojamų pagrindų. Labai elastingi su stipria rišamąją medžiaga šie klijai sumažina tempimo jėgų poveikį parketui.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Porėtus paviršius rekomenduojama gruntuoti 2-komponentų UZIN PE 420 ar UZIN PE 460 gruntais. Taip pat galima gruntuoti ir kitus paviršius norint pagerinti klijų sukibimą. Nelygius paviršius rekomenduojama gruntuoti universaliu gruntu UZIN PE 360 ir po to išlieti min. 3mm išlyginamojo mišinio UZIN NC 174.

Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę plėvelę taip pat jei reikės nuimkite susidariusią klijų sluoksnį-plėvelę ir nemišykite su bendra klijų mase. Tepkite klijus naudodami mentele. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 20-25 minutes.
 2. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Įsitikinkite, jog klijai pasiskirstę tolygiai.
 3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.
 4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN VE 124 valiklį. Klijai nesunkiai nusivalo nepaliekant jokių žymių.
- Klijų išėiga apie 1kg/m². Rekomenduojama naudoti B11 mentele.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18⁰C – 25⁰C. Santykinė oro drėgmė 55-65%. Rekomenduojama šlifuoti ir lakuoti po 72 val.
- Atsargiai: Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.

Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Klijams sudžiūvus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICIDE EC 1

Susikaupusias klijų šiukšles rekomenduojama išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	metalinis kibiras.
Pakuotės svoris:	16 kg.
Galiojimo laikas:	6 mėn.
Spalva:	pajūrio smėlio.
Išeiga:	apie 1000g/m ² .
Darbinė temperatūra:	min. 15 ⁰ C.
Džiūvimo laikas:	20-25 min.
Galima vaikščioti po:	24 val.
Šlifuoti, lakuoti galima po:	72 val.
Pilnas sutvirtėjimas po:	5-7 dienų.



Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt
Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis domus@gerosgrindys.lt arba tel 8 5 2741130.
Vadybininkas Darius Kuncevičius.