

# UZIN MK 102 1-komponento medinių grindų klijai

## Silano turintys elastingi klijai be vandens ir tirpiklių

Aprašymas: 1-komponento medinių grindų klijai pagal DIN 14293



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Masyvo parketui iki 22mm storio;
- ✓ Daugiasluoksnėms parketlentėms.

MK 102 klijai :

- ✓ Ekonomiški;
- ✓ greitai sukimba;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ lengvai pašalinami klijų likučiai;
- ✓ be vandens ir tirpiklių;
- ✓ EMICODE EC1/ labai mažai garuoja;
- ✓ Be tirpiklių, su metoksisilanu. Giscod RS 10.

Šiuos klijus galima naudoti ant pakankamai tvirtų pagrindų pvz. betono, medinių plokščių taip pat ant parketui tinkamų paklotų. Taip pat klijus galima naudoti ant vandeniui šildomų grindų sistemų. Kaip nurodoma TRGS 610, klijai tirpiklių pagrindu yra vis labiau apribojami taip pat klijai, turintys sudėtyje vandens yra tinkami tik tam tikroms medienos rūšims ir tik tam tikroms klimato sąlygoms, dėl to paprastai klijai neturintys savo sudėtyje tirpiklių bei vandens yra labiausiai tinkami.

### Produkto privalumai:

MK 102 1-komponento poliuretano klijai sujungia poliuretano elastingumo bei modernios modifikuotų silano polimerų technologijos savybes. Klijai yra be tirpiklių bei vandens, dėl to esantys aplinkai nekenksmingi bei neleidžiantys medienai deformuotis. Pagrindinis rišamasis komponentas: modifikuotas silano prepolimeras.

### Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Porėtus paviršius rekomenduojama gruntuoti 2-komponentų UZIN PE 414 Turbo ar UZIN PE 460/480 gruntais. Taip pat galima gruntuoti ir kitus paviršius norint pagerinti klijų sukibimą. Nelygius paviršius rekomenduojama gruntuoti universaliu gruntu UZIN PE 360 ir po to išlieti min. 3mm išlyginamojo mišinio UZIN NC 174.

### Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę plėvelę taip pat jei reikės nuimkite susidariusią klijų sluoksnį-plėvelę. Nemaišykite su bendra klijų mase. Tepkite klijus naudodami mentele. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 15-20 minučių.

2. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Įsitikinkite, jog klijai pasiskirstę tolygiai.
  3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.
  4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami specialią UZIN Clean Box šluostę. Klijai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių.
- Klijų išeiga apie 1-1,2 kg/m<sup>2</sup>. Rekomenduojama naudoti B11 mentelę.

### Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18<sup>0</sup>C – 25<sup>0</sup>C. Santykinė oro drėgmė 55-65%. Medienai bei oro drėgmei atitinkant visus standartus taip pat esant adekvačiai medinių grindų aklimatizacijai įmanoma šlifuoti ir lakuoti jau po 48 val. Tačiau rekomenduojama ne anksčiau kaip po 72val.
- Atsargiai: Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.

### Darbų sauga:

Giscode RS 10. Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Nekenksmingi. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvēti pirštines ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Klijams sudžiūvus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICIDE EC 1

Susikaupusias klijų šiukšles rekomenduojama išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:	
Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	16 kg.
Galiojimo laikas:	min. 6 mėn.
Spalva:	pajūrio smėlio.
Išeiga:	~1000-1200g/m <sup>2</sup> .
Darbinė temperatūra:	min. 15 <sup>0</sup> C.
Džiūvimo laikas:	~15-20 min.
Galima vaikščioti po:	~24 val.
Šlifuoti, lakuoti galima po:	~24 val.



Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)  
 Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis [darius.kuncevicius@gerosgrindys.lt](mailto:darius.kuncevicius@gerosgrindys.lt) arba  
 Tel 8 5 2741136.

Vadybininkas Darius Kuncevičius.