

UZIN MK 73 Sintetinės dervos parketo klijai

Parketo klijai tirpiklio pagrindu

Aprašymas: Tirpikliniai klijai, sintetinės dervos pagrindu atitinkantys DIN 14 293 standartą medinėms grindims



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Vienetinį parketą;
- ✓ mozaikinį parketą;
- ✓ trisluoksnį parketą;
- ✓ egzotinių masyvo parketą.

MK 73 klijai :

- ✓ Lengvai tepami;
- ✓ Be vandens;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ didelė sukibimo jėga;
- ✓ platus panaudojimo spektras;
- ✓ greitai kietėja;
- ✓ mažai elastingi, beveik kieti išdžiuvę;
- ✓ didelė tirpiklio koncentracija;

Šiuos klijus galima naudoti ant pakankamai tvirtų pagrindų pvz. betono, medinių plokščių taip pat ant parketui tinkamų paklotų. Taip pat klijus galima naudoti ant vandeniui šildomų grindų sistemų, tinkami gyvenamosiose bei visuomeninėse patalpose.

Pastabos: Tirpiklio pagrindu pagaminti klijai yra vis labiau ribojami pakeičiant juos švaresniais dispersiniais klijais vandens pagrindu, tačiau šie bevandeniniai klijai tirpiklio pagrindu yra šiek tiek elastingi greiti bei patikimi. Taip pat jie yra ypač ekonomiškai alternatyva tinkama daugumai grindų bei pagrindų rūšių. Dėl stipriai garuojančių tirpiklio garų ypač rekomenduojama susipažinti su „Darbų sauga“

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Nelygius ar stipriai porėtus paviršius galite išlyginti naudodami universalų gruntą UZIN PE 360 bei išlyginamuosius mišinius UZIN NC 174 ar UZIN NC 172 BiTurbo. Po išlyginimo pagrindą gruntuokite paruoštu UZIN PE 317 gruntu ir palikite 30 min išdžiūti.

Klijavimas:

1. Prieš klijuojant suplakite klijus. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti parketo per 10 minučių.
2. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Įsitikinkite, jog klijai pasiskirstę po grindimis tolygiai.
3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.

4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami MK Thinner UZIN VE 173 valiklį. Klijų išeiga apie 1 – 1,2kg/m². Rekomenduojama naudoti B11 mentelę (išeiga 1-1,2kg/m²). Mozaikiniam parketui-B3, išeiga ~800-1000g/m².

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18^oC – 25^oC. Santykinė oro drėgmė 55-65%. Žema temperatūra ilgina, o aukšta trumpina darbo, kietėjimo, džiūvimo laiką.
- Priklausomai nuo parketo rūšies po 2-3 dienų galima vaikščioti, šlifuoti lakuoti galima ne anksčiau nei po 7 dienų.

Darbų sauga:

Klijai tirpiklio pagrindu. Labai degūs. Kenksmingi gausiai įkvėpus. Sudėtyje yra metanolio. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines, respiratorių ir akinius. Didelė koncentracija tirpiklio ypač pavojinga, nes susimaišiusi su oru gali sprogti. Draudžiama šalia rūkyti ar naudoti šalia atviros ugnies. Išjunkite durų skambučius, šaldytuvus, šviesos stovus. Rekomenduojama ypatinga sauga. Susikaupusias klijų šiukšles rekomenduojama išpilti tik į specialų konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	metalinis kibiras.
Pakuotės svoris:	25 kg
Galiojimo laikas:	min. 12 mėn.
Spalva:	pajūrio smėlio.
Pavojingos savybės:	žr. „Darbų sauga“
Išeiga:	apie 800-1200g/m ² .
Darbinė temperatūra:	min. 15 ^o C.
Džiūvimo laikas:	5-10 min.
Galima vaikščioti po:	2-3 dienų.
Šlifuoti, lakuoti galima po:	7 dienų



Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt
Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis darius.kuncevicius@gerosgrindys.lt arba
Tel 8 5 2741136.

Vadybininkas Darius Kuncevičius.