

# UZIN MK 92 S 2-komponentų parketo klijai

## 2-komponentų parketo klijai be tirpiklių ir be vandens

Aprašymas: 2-komponentų parketo klijai tinkami klijuoti įvairių rūšių parketams ant visų parketui naudojamų pagrindų rūšių.



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Vienetinių parketą;
- ✓ 10mm masyvų parketą;
- ✓ masyvo grindlentes;
- ✓ trisluoksnį parketą;
- ✓ visų medžio rūšių;
- ✓ egzotinių masyvo parketą ir t.t.

MK 92 S klijai :

- ✓ Lengvai formuojami;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ elastingi;
- ✓ nesideformuoja;
- ✓ universalūs;
- ✓ be tirpiklių ir vandens;
- ✓ EMICODE EC1/ labai mažai garuoja.

Šiuos klijus galima naudoti ant pakankamai tvirtų pagrindų pvz. betono, medinių plokščių taip pat ant parketui tinkamu paklotų. Klijai gali būti naudojami ant vandeniui šildomų grindų sistemų. UZIN MK 92 S parketo klijai – be tirpiklių ir be vandens, greitai sukimbantys techniškai tinkami bet kokiems parketams bei tinkami klijuoti ant dažniausiai naudojamų pagrindų. Puiki, ekonomiškai alternatyva tinkama visų rūšių parketams klijuoti ant visų naudojamų pagrindų. Nesugeria drėgmės iš parketo.

### Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Porėtus paviršius rekomenduojama gruntuoti 2-komponentų UZIN PE 420 (12-24 val džiovimo laikas) ar UZIN PE 460 (12-24 val džiovimo laikas) gruntais. Taip pat galima gruntuoti ir kitus paviršius norint pagerinti klijų sukibimą. Nelygus paviršius rekomenduojama gruntuoti universaliu gruntu UZIN PE 360 ir po to išlieti min. 3mm išlyginamojo mišinio UZIN NC 174.

### Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Sumaišykite derva su kietikliu kaip parodyta ant pakuotės. Būtina labai gerai išmaišyti, nes blogai sumaišyti klijai gali neprilipti. Tepkite klijus naudodami mentele. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 50-60 minučių.
2. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Užtikrinkite, tolygų klijų pasiskirstymą po parketu.
3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.
4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN VE 124 valiklį. Išvalykite įrankius iš karto po naudojimo. Sudžiūvę klijai sunkiai nusivalo. Klijų išeiga apie 1 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>. Rekomenduojama naudoti B11 mentele.

## Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Optimalios saugojimo sąlygos 10-20°C. Stenkitės klijų tarą laikyti uždarytą.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18°C – 25°C. Santykinė oro drėgmė 55-65%.
- Atsargiai: Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.
- Esant optimalioms sąlygoms šlifuoti ar lakuoti parketą galima po 24 val.

## Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Klijams sudžiūvus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICODE EC 1

Susikaupusias klijų šiukšles rekomenduojama išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

### Techninė informacija:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Pakuotė:                     | metalinis kibiras.               |
| Pakuotės svoris:             | 2,5kg / 6kg.                     |
| Galiojimo laikas:            | 12 mėn.                          |
| Contract pack:               | 9kg + 1kg, plastikinė pakuotė    |
| Spalva:                      | pajūrio smėlio.                  |
| Išeiga:                      | apie 1000-1200g/m <sup>2</sup> . |
| Darbinė temperatūra:         | min. 15°C.                       |
| Džiūvimo laikas:             | 40-60 min.                       |
| Šlifuoti, lakuoti galima po: | 24 val.                          |
| Pilnas sutvirtėjimas po:     | 3-5 dienų.                       |



Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)  
Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis [domus@gerosgrindys.lt](mailto:domus@gerosgrindys.lt) arba tel 8 5 2741130.  
Vadybininkas Darius Kuncevičius.