

# UZIN PE 414 Turbo vienkomponentis gruntas klijams

Epoksidinės dervos 1-komponentis greitai džiūstantis gruntas klijams

Aprašymas: 1-komponentis poliuretaninis greito džiūvimo gruntas atitinkamiems klijams grindų dangoms klijuoti. Sudaro apsauginę plėvelę bei suriša medžiagas ant paviršiaus. Ypač gerai apsaugo paviršių su nemažu drėgmės likučiu.



## Gruntas rekomenduojamas:

- ✓ Vandeniui šildomoms grindims;
- ✓ naudoti su UZIN MK 92 S, 95, 100 ant cementinių, kalcio sulfato, akmens-medžio masės, betoninių, drožlių plokščių ar esamų pagrindų su gruntuotu paviršiumi. Taip šiuos paviršius sutvirtina;
- ✓ ant jau esamų paviršių;
- ✓ ant paviršių su 4% procentų liekamąją drėgme;
- ✓ ant medinių plokščių OSB, fanera ir kitos.
- ✓ Komercinės bei gyvenamosios paskirties patalpose;
- ✓ Ypač taupant laiką, gruntas sukimba ypač greitai, dažnai galima klijuoti jau po 30-50min.
- ✓ Parketinių ir kitų dangų klijavimui.

## PE 414 Turbo gruntas:

- ✓ Labai greitai džiūstantis;
- ✓ Rišamoji medžiaga tokio pat tipo klijams;
- ✓ Lengvai padengiamas;
- ✓ Be tirpiklių ir be vandens;
- ✓ Labai gera skvarba;
- ✓ EMICODE EC 1 R / mažai garuojantis

## Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Būtinai reikia gerai išvalyti pagrindą nuo dulkių, nešvarumų ar kitų medžiagų. Cementiniai ar kalcio-sulfato pagrindai būtinai turi būti šlifuojami bei išvalomi pagrindo įrengėjo ar grindų klojiku. Patikrinkite pagrindo paruošimą pagal reikalavimus ir ištaisykite defektus. Įsitikinkite, jog pagrindas švarus, lygus. Visuomet leiskite pilnai išdžiūti gruntui.

## Gruntavimas:

1. Prieš gruntuojant leiskite gruntui aklimatizuotis. Gerai suplakite. Supilkite gruntą į švarų kibirą. Kruopščiai išmaišykite.
2. Paskirstykite gruntą tolygiai naudojant volelį. Nepilkite grunto labai daug, kad nesusidarytu balos. Tai gali pakenkti gruntavimo kokybei.
3. Kadangi gruntas yra greito džiūvimo paprastai pakanka vieno sluoksnio. Tiesioginį klijavimą reikia atlikti per 48 val.

4. Geresnei drėgmės izoliacijai bei ant gerai sugeriančių paviršių galima gruntuoti ir 2 kartus. Jei gruntas yra naudojamas ant paviršių su didele drėgme (iki 4% ) gruntuoti 2 kartus būtina panaudojant nemažiau kaip 350g / m<sup>2</sup>.
5. Po gruntavimo nedelsiant praplaukite įrankius naudodami UZIN VE 124. Sukietėjęs gruntas sunkiai valomas.

### Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Atidarius tarą rekomenduojama ją laikyti kruopščiai uždarytą nenaudojant. Prieš gruntavimą leiskite tarai aklimatizuotis.
- Optimalios darbo sąlygos yra 15<sup>0</sup>C – 25<sup>0</sup>C. Santykinė oro drėgmė 55-65%. Žemesnė temperatūra prailgina džiūvimo laiką.
- Naudojant kaip apsaugo barjerą ant drėgnų paviršių būtina gruntuoti 2 kartus. Pagal DIN 18 195 4d. tai nėra struktūrinės drėgmę izoliuojančios membranos pakaitalas.
- Ant gerai sugeriančių paviršių rekomenduojama iš karto į šamatą įtraukti 2 sluoksnius grunto.
- Klijavimas gali būti atliekamas tik po 48 val.
- Jei pagrindo santykinė drėgmė viršija 4% naudokite UZIN PE 460 arba PE 480
- Rekomenduojama naudotis šiais standartais:
  - DIN 18365 – Darbas su grindų dangomis
  - DIN 18356 – Darbas su medinėmis grindimis

### Darbų sauga:

Grunte nėra tirpiklių . Nedegus. Kenksmingas jei pateks ant akių ar ne tyčia nurijus. Naudokite apsaugines pirštines, akinius. Patekus ant odos ar akių skubiai plaukite dideliu vandens bei muilo kiekiu. Patekus ant akių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Rekomenduojama patalpą vėdinti.

Susikaupusias grunto šiukšles būtina išmesti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:	
Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	6 kg, 12kg.
Galiojimo laikas:	min. 6 mėn.
Spalva:	ruda
Išėiga:	apie 80-200g/m <sup>2</sup> sluoksniui
Darbinė temperatūra:	min. 15 <sup>0</sup> C.
Darbo laikas:	iki 60 min.
Džiūvimo laikas:	60-150min ant lygių pagr. 40-90min ant gerai sugeriančių pagrindų



Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)  
 Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis [domus@gerosgrindys.lt](mailto:domus@gerosgrindys.lt) arba tel 8 5 2741130.  
 Vadybininkas Darius Kuncevičius